TECHNISCHE INFORMATION – ENTLACKUNG

RHOBA SUPRA E501

ARTIKEL-NR. 100003

Entlacker auf Lösemittelbasis

ANWENDUNG

RHOBA SUPRA E501 ist ein anwendungsfertiger Entlacker, der durch Sprühen, Spülen, Umpumpen, Tauchen, Pinseln und Wischen eine Vielzahl von ausgehärteten Polyurethanen, 1 K-, 2 K Lacke, Epoxidlacke, angetrocknete Farben, sowie Öle, Fette und Umweltschmutz zuverlässig entfernt.
RHOBA SUPRA E501 wird unverdünnt und bei Raumtemperatur eingesetzt, eine Erwärmung bis 40° C ist möglich und kann die Entlackungszeit verkürzen.

Die zu entlackenden Teile sollten möglichst von grobem Schmutz und Öl gereinigt und müssen absolut trocken sein. Eingetragenes Wasser verringert die Entlackungsleistung und reduziert die Badstandzeit erheblich, zudem kann es auf Leichtmetallen zu Korrosionsbildung kommen.
Die Entlackungszeit beträgt je nach Art, Schichtstärke und Alter der organischen Beschichtung einige Minuten bis mehrere Stunden. Eine leichte Badbewegung unterstützt den Entlackungsvorgang und verkürzt erfahrungsgemäß die Entlackungszeit.
Nach Beendigung des Entlackungsvorganges werden die Teile in einem Wasserbad abgespült oder mit einem starken Wasserstrahl abgespritzt, dabei darf kein Wasser in das Entlackerbad gelangen.

EIGENSCHAFTEN

- ein sehr hohes Lösevermögen sorgt dafür, dass selbst ausgehärtete PU-Systeme sich in Tauchbädern lösen, Formen und Werkzeuge reinigen lassen
- mit Wasser mühelos abwaschbar
- reinigt zuverlässig Düsen, Mischer, Spritzköpfe, Leitungen, mit Lack verschmutzte Böden und Gegenstände
- infolge der Vielzahl der verschiedenen Lacksysteme und Untergründe empfehlen wir immer Vorversuche durchzuführen

TECHNISCHE ANGABEN

Aussehen	farblose, klare Flüssigkeit
Dichte bei 20 °C	ca. 1,03 g/ml
Flammpunkt	91 °C

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Reinigungs- und Pflegehinweise der Hersteller beachten! Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

LAGERUNG

Lagertemperatur: 5-30 °C
Haltbarkeit: 12 Monate

Stand: 2025-06-13

RHOBA-Chemie GmbH
Gustav-Winkler-Str. 32 a | D - 33699 Bielefeld
Tel. +49 521 4 17 17 4 | Fax +49 521 4 17 17 60
E-Mail: info@rhoba-chemie.com | **www.rhoba-chemie.com**

RHOBA-Chemie®
SCHNELL. FLEXIBEL. CLEVER.